

تمييز ووصف أطوار أكاسيد الحديد في تكوين الكثرة بعد معاملتها بمادة هيدروكسيد الصوديوم

فتیبة توفيق اليوزبي

مركز بحوث السدود والموارد المائية - جامعة الموصل

المجلة الجيولوجية العراقية، مجلد 27، العدد 3 ص 130-151، 1994

المُلْكُ

تمييز ووصف معدني الجوثايت والهيماطایت في الصخور الغرينية الكاؤلينیاتیة تبدو سهلة بعد تركيز أکاسید الحديد من خلال معاملة الصخور بمادة هیدروکسید الصودیوم. يبلغ إحلال الألمنیوم في الجوثايت (13-2) مول% وفي الهیماتایت (1-7) مول%. وبشكل عام فأن نسبة إحلال الألمنیوم في الهیماتایت الى الجوثايت يبلغ حوالي 0.5 : 1.0 . احلال الألمنیوم في كلا المعدنین يسبیان قصر في الأبعاد البلوریة (باتجاه البعد البلوری b و c في الجوثايت وباتجاه البعد البلوری a في الهیماتایت). معدل الأبعاد البلوریة يشير الى نمو باتجاه المحور Z لبلوره الجوثايت التي تنمو بشكل ابڑي، وتنتطور بمستوى المحورين X و Y لبلوره الهیماتایت التي تنمو بشكل صفائحی. تستخدم النسبة بين كمية الحديد المستخلص بطريقة الأوكزلات الى كمية الحديد المستخلص بطريقة حامض الهیدرولکلوریک كمقیاس لدرجة التبلور، والتي تعكس كمية عالية من أکاسید الحديد المتبلورة وكمية قليلة من مواد غير متبلورة. يوجد معدن الهیماتایت فين نماذج الدراسة الحالیة بكمية قليلة مقارنة بمعدن الجوثايت، وقد قیست نسبة الهیماتایت الى الجوثايت بوساطة شدات انعکاس الأشعة السینیة الحائدة للأوجه goe./I(110) hem./I(102) . توافقت نتائج التحلیل بالأشعة تحت الحمراء والأشعة السینیة الحائدة في تقدير كمية الألمنیوم التي تحل بالحديد. فقد وجد من تحالیل الأشعة تحت الحمراء ان كلا الأصرتین δOH (عند منحنی الامتصاص 896 سم^{-1}) والآصرة γOH (عند منحنی الامتصاص 789 سم^{-1}) تكونان حساستين لأحلال الألمنیوم في الجوثايت، بينما تكونا كلتا الأصرتین (530 سم^{-1} و 458 سم^{-1}) حساستين لأحلال الألمنیوم في الهیماتایت، ولذلك تستعمل موقع هذه المنحیات لتخمین كمية الألمنیوم التي تحل في هذین المعدنین. شدات منحنیات الامتصاص في تحالیل الأشعة تحت الحمراء

لالأصرتين 896 سم¹⁻ و 798 سم¹⁻ تتعلق بدرجة التبلور. والنسبة بين شدات هاتين الأصرتين (I / I 896) نقل مع زيادة درجة التبلور.